

Technische Beschreibung:

ADOX CHS 100 II S/W Film



Der ADOX CHS 100 II ist ein orthopanchromatischer Schwarzweissfilm mit klassischem Korn und Tonwertoptimierter Sensibilisierung.

Er wird aus zwei Emulsionen im Single-Layer Schichtaufbau hergestellt und weist einen großen Empfindlichkeitsspielraum auf.

In den Lichtern "schultert" der CHS 100 was einem Zulaufen der Lichter im Negativ vorbeugt und mehr Details in das Bild holt auch wenn etwas überbelichtet worden ist oder starke Motivkontraste im Bild waren.

Der ADOX CHS 100 II hat durch seine klassische Sensibilisierung eine sehr harmonische Grauwertübertragung.

Im Vergleich zu modernen Filmen differenziert er besser in der Portrait- und Landschaftsfotografie (Lippen zu Gesicht / Wolken zu Himmel / Wasser zu Land).

Der Film wird auf klares PET gegossen und kann -auch als Planfilm- zum S/W Diafilm Umkehrentwickelt werden.

Durch die Rückseitenbeschichtung ist der Planfilm mit Eiweiß-Lasurfarben retuschierbar.

Der CHS 100 II verfügt bei den Kleinbild- und Rollfilmen über einen doppelten Lichthofschutz:

- Zwischen der Emulsion und Unterlage (AHU)
- Auf der Rückseite (mit kombinierter NC Funktion)




Die Rückseitenbeschichtung bietet zudem Schutz gegen das bei Filmen auf Polyesterunterlage auftretende sogenannte „lightpiping“. Dabei vagabundiert Streulicht vom Filmanfang aus in die Patrone hinein.

Es kann aber kein volliger Schutz gewährt werden!

Jeder Film auf Polyesterunterlage muss im Schatten eingelebt werden.

Solange das Filmende aus dem Patronenmaul herausragt darf der Film keinem hellen Licht ausgesetzt werden!

Filme mit AHU dürfen nicht in gerbenden Entwicklern (Brenzkatechin/Pyrogallol) entwickelt werden, da es sonst zu pinholeartigen Emulsionsablösungen kommen kann.



Lieferbare Konfektionierungen:

- Kleinbildfilm 135/36
- Rollfilm 120
- Planfilm in allen Formaten bis 20x24“

Empfindlichkeit:

21°/100 ASA

Unterlage Kleinbildfilm:

Polyester (PET) 100 micron

Unterlage Rollfilm:

Polyester (PET) 100 micron

Unterlage Planfilm:

Polyester (PET) 175 micron

Lichthofschutz:

AHU plus Rückseitenbeschichtung (Kleinbild und Rollfilm)

Lichthofschutz Planfilm:

Rückseitige AH/NC Schicht

Rollneigung:

Gering durch NC Schicht auf der Rückseite

Schwarzschildeverhalten:

Bis 1 Sekunde keine Korrektur erforderlich

2 Sekunden:

1,5x (3 Sekunden)

4 Sekunden:

2x (8 Sekunden)

8 Sekunden:

2,5x (20 Sekunden)

15 Sekunden:

3x (45 Sekunden)

30 Sekunden:

4x (120 Sekunden)

60 Sekunden:

6,5x (6 Minuten 30 Sekunden)

Technische Beschreibung:

ADOX CHS 100 II S/W Film



ENTWICKLUNGSZEITEN ADOX CHS 100 II

Entwicklungszeiten für den ADOX CHS 100 II in unterschiedlichen Entwicklern.
Kipprhythmus: Agfa Kipp (Die erste Minute ständig, dann jede halbe Minute 1x)

Aufgrund des unterschiedlichen Schichtaufbaus zwischen den Kleinbild-/Rollfilmen und Planfilmen treten geringfügige Abweichungen in der Entwicklungszeit auf.

Um einen mittleren Gradienten von 0,65 zu erzielen ist der Planfilm ca. 10% kürzer zu entwickeln!

	TEMP	DIL.	TIME	BETA	ISO	HINWEISE/REMARKS
ADOX ADONAL 1+25	20 °C	1+25	5:30 - 6 :00	0,65	100/21°	
ADOX ADONAL 1+50	20 °C	1+50	12:30 - 13:30	0,65	100/21°	
ADOX ADX I+II	20 °C	1+24	7:00	0,65	125/22°	
ADOX ATOMAL	20 °C	Stock	6:30	0,65	100/21°	
ADOX ATOMAL 1+1	20 °C	1+1	10:00	0,65	100/21°	
ADOX FX-39 1+19	20 °C	1+19	13:00	0,65	100/21°	Kipp: 30s kont.; dann 10s pro Minute
ADOX FX-39 1+9	20 °C	1+9	7:30	0,65	100/21°	Kipp: 30s kont.; dann 10s pro Minute
ADOX SILVERMAX Entwickler	20 °C	1+19	8:30	0,65	100/21°	
ADOX SILVERMAX Entwickler	20 °C	1+19	10:00	0,70	125/22°	
Ilford ID-11	20 °C	1+1	7:30	0,65	100/21°	
Kodak D-76	20 °C	Stock	6:30	0,65	100/21°	
Kodak D-76 1+1	20 °C	1+1	9:00	0,65	100/21°	
Kodak HC-110 B	20 °C	1+31	5:30	0,65	100/21°	Kodak-Kipp (alle 30s für 5 Sek)
Kodak HC-110 D	20 °C	1+39	7:00	0,65	100/21°	Kodak-Kipp (alle 30s für 5 Sek)
Kodak HC-110 E	20 °C	1+47	9:00	0,65	100/21°	Kodak-Kipp (alle 30s für 5 Sek)
Kodak XTOL	20 °C	1+1	8:00	0,65	100/21°	
Moersch Finol			---			Nicht empfohlen / Not recommended
Moersch Tanol			---			Nicht empfohlen / Not recommended
PMK			---			Nicht empfohlen / Not recommended